

ORCHESTRA

Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndüsengefärbtes Acryl Sunacryl						
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen						
Leinwandbindung	Leinwandbindung				ISO 7211-1		
Gewicht	290			g/m ²	ISO 3801		
Materialdicke	0.64			mm	ISO 2286-3		
Breiten	120	165	200	250	320	cm	EN 1773
Schnittlängen	60	60	40	50	40	ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Xenotest 1000h	4			class /5	ISO 105 B04	
Weiterreissfestigkeit	4	2.3		daN	ISO 13937-1	
Ölabweisende Eigenschaften	5			class /8	ISO 14419	
Reissfestigkeit	140	90		daN	ISO 13934-1	
Abnahme der Zugfestigkeit	< 20	< 20		%	ISO 13561	
Steifigkeit	1250	880		mN	ISO 2493	
Gesamt-Längenänderung unter Belastung	< 12	< 41		mm	ISO 13561	
Rest-Längung ohne Last	< 1	< 16		mm	ISO 13561	
Maßbeständigkeit	-3;+ 1	-1;+ 1		%	ISO 13561	
Reissdehnung	35	30		%	ISO 13934-1	
Wassersäule (Schmerber)	> 370			mm	ISO 811	
Abnahme der Wassersäule	< 15			%	ISO 13561	
Spray Test	5			class /5	ISO 4920	

FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit - indoor	7-8			class /8	ISO 105 B02	
Wetterbeständigkeit	4-5			class /5	ISO 105 B04	
Reibechtheit (trocken)	5			class /5	ISO 105X12	
Reibechtheit (feucht)	5			class /5	ISO 105X12	

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10			Jahre		
Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen, Feststehender Sonnenschutz, Vorhänge für den Außenbereich, Pergolas, Wintergartenmarkisen, Sonnensegel					



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen.

Dickson-Constant GmbH - SAS (GmbH nach französischem Recht) mit einem Stammkapital von € 12.640.000 - 381 347 970 RCS Lille Métropole

Lindenstrasse 20 - D-36037 Fulda - Deutschland

Tél. : +49 (0)661 380 82 -0 - Fax : +49 (0)661 380 82-10 - www.dickson-constant.com/de/DE